

Производитель, адрес


ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" 162600 Российская  
Федерация, Вологодская область,  
Череповец, Мира, 30

Грузополучатель, адрес

Акционерное общество "Северсталь Дистрибуция"

196240, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д. 1

Сертификат приемочных испытаний ГОСТ 7566/3.1

Система менеджмента качества соответствует требованиям  
ISO 9001, IATF 16949, СТО Газпром 9001

Станция

Транспорт № 96615372

Номер контракта-договора 643/1000-24101043

Заказ № 102/5-4292

Лист 1

Листов 1

Наименование продукции

Рулон с полимерным покрытием

Количество

1

Вес

4.150

Стандарт (марки/поставки/профиля)

ГОСТ 9045-93 / ГОСТ 34180-2017 / ГОСТ 34180-2017

Отгружаемые позиции

| № пп | Поз № | Плавка | Партия/Ед | Марка | Размеры, мм | Кол-во | Ид №        | Масса нетто, т | Масса брутто, т | Длина (м) |
|------|-------|--------|-----------|-------|-------------|--------|-------------|----------------|-----------------|-----------|
| 1    | 50    | 356214 | 954474 01 | 08пс  | 0.45x1250   | 1      | 10225306860 | 4.150          | 4.220           | 990       |
|      |       |        |           |       |             | 1      |             | 4.150          | 4.220           |           |

Качественные характеристики

| Качественные характеристики |                 |            |              |                   |            |              |               |                |           |                   |
|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|---------------|----------------|-----------|-------------------|
| № пп                        | Кромка          | Точн. толщ | Точн. шир.   | Класс цинк. покр. | Назначение | Цвет RAL     | Цвет RAL обр. | Защитная эмаль | Отд.эмаль | Класс полим.покр. |
| 1                           | О               | БТ         | БШ           | 100               | 02         | 8017         | ----          | ЭПЭ            | ПЭ        | 1                 |
| № пп                        | Стандарт основы |            | Вид покрытия | Фактура пов.      | Вид основы | Дата произв. |               |                |           |                   |
| 1                           | ГОСТ 14918-2020 |            | 1            | Г                 | Ц          | 24.10.2025   |               |                |           |                   |

Химический состав и механические свойства основы

| № пп | C %  | Si % | Mn % | S %   | P %   | Alkr % | Пред.проч.сигма-в,поп.,<br>Н/мм2 | Относ.удлин.дельта-4,<br>поперек, % |
|------|------|------|------|-------|-------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1    | 0.05 | 0.02 | 0.14 | 0.011 | 0.009 | 0.030  | 400                              | 30.9                                |

Свойства полимерного покрытия

| № пп | Толщ полим покр, лиц ст, общ средн, мкм | Толщ полим покр, обр ст, общ средн, мкм | Цвет различ дельтаЕ средн       | Блеск полим. покрытия, лиц. стор. средн, ед. | МЭК, лицевая                     | Адгезия полим. покр. после вытяж., лиц.стор. макс, % | Прочн при изгибе "Т" на 180° макс |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1    | 23                                      | 10                                      | 0.36                            | 32                                           | >100                             | 0                                                    | 1                                 |
| № пп | Прочн при обр ударе мин, Дж             | Прочн при растяж Эриксен, лс мин, мм    | Твердость, лицевая сторона, мин | Откл. по цвету дельта L, лиц.ст.             | Откл. по цвету дельта а, лиц.ст. | Откл. по цвету дельта b, лиц.ст.                     |                                   |
| 1    | 10                                      | 7                                       | 2Н                              | 0.28/0.14/0.31                               | 0.18/0.28/0.19                   | 0.11/0.18/0.05                                       |                                   |

Примечание : RAL 8017 Шоколадно-коричневый

Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим стандартам, техническим условиям, дополнительным требованиям спецификации (заказа). При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Стан 320

Документ подписан электронной подписью,  
Сертификат подписи  
069E2A36014DB3FEB546AFEE36D889A3D0  
Действителен с 03.09.2025 по 03.09.2026  
Владелец 11123 Хомутова Н.А., 24.10.2025 11:57:32  
ПАО "Северсталь", г. Череповец, Мира 30Сайт для  
проверки  
сертификата  
[check.severstal.ru](https://check.severstal.ru)Используйте  
QR-код для  
проверки  
подлинности  
сертификата

Проверочный код 0160821382

Сервер проверки электронной подписи: <https://dss.cryptopro.ru/verify/#/signature>